

Fiche Technique de Produit

Engagement du 18/07/2018 au 17/01/2019

Sable concassé 0/2 mm (C002)

Nature : Alluvions du Rhin

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable concassé non lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 2

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


a Ang 1

	f				D			SE	MB	E _{cs}
	0,063	0,315	0,500	1	2	1,4D	2D			
Etendue e	6			20	10	0				
Incertitude U	2			4	2	1	3	5	1	2
V.S.S. + U	18			78	100	100	100		3	
V.S.S.	16			74	99	100	100		2	
V.S.I.	10			54	89	98	100	55		35
V.S.I. - U	8			50	87	97	97	50		33

Partie informative

Résultats de production du 24/04/2017 au 15/07/2018

	f				D			SE	MB	E _{cs}
	0,063	0,315	0,500	1	2	1,4D	2D			
Maximum mesuré	15,8	39	50	72	97	100	100	82	0,9	41
Xf + 1,25 * Ecart-type	14,0	36	46	68	96	100	100	76		
Moyenne Xf	12,7	34	44	64	95	100	100	72	0,9	39
Xf - 1,25 * Ecart-type	11,3	31	41	59	94	100	100	69		
Minimum mesuré	9,6	30	39	54	93	100	100	68	0,8	36
Ecart-type	1,1	2	2	3	1	0	0	3		
Nombre de résultats	31	29	31	31	31	31	30	30	2	9



Autres caractéristiques

MVR	2,66 Mg/m ³ (03/18)
WA ₂₄	0,1 % (11/16)
Porosité intergranulaire	39 % (04/18)

Etienne KEMPF - RMPG

