

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 09/01/2025 au 08/07/2025

Sable 0/4 mm spécial terrain de football (RE004)

Nature : Alluvions du Rhin

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Code				
	NF P 18-545 Article 10						A				
0 / 4											
	f						D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8		
Etendue e	6		40		40		10			0,6	
Incertitude U	1		4		4		2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	7		44		63		97	100	100	4,2	
V.S.S.	6		40		59		95	100	100	4,0	
V.S.I.	0		0		19		85	95	100	3,4	65
V.S.I. - U	0		0		15		83	94	97	3,3	60

Partie informative

Résultats de production du 02/10/2024 au 20/10/2024

	f						D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8		
Maximum mesuré	0,7	2	21	43	47	53	80	99	100	4,0	90
Xf + 1,25 * Ecart-type											
Moyenne Xf	0,6	2	11	26	39	59	88	99	100	3,8	84
Xf - 1,25 * Ecart-type											
Minimum mesuré	0,3	1	14	31	35	45	77	99	100	3,5	76
Ecart-type											
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Autres caractéristiques	
MVR	2,6 Mg/m3 (05/24)
WA ₂₄	0,75% (05/24)
Porosité intergranulaire	40% (12/24)
Imp	0,0% (05/24)
Polluants organiques	0,00% (05/24)
Cq	0,00% (05/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,005 (05/24)
AS	0,013 (05/24)
AR	NQ
Na ₂ O	
K ₂ O	
Na ₂ O _{eq}	

Etienne KEMPF - RMPG