GRAVIERE DES ELBEN - LABORATOIRE
Chemin de Dessenheim - 68127 OBERHERGHEIM
tél. : 03 89 49 90 63 / www.waibel.fr

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026

Gravillon 2/8 mm roulé (R028)

Nature : Alluvions du Rhin
Pétrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Granulat roulé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	Code
2 / 8	**NF P 18-545 Article 10**	**A**

	f	d/2	d			D	1,4D	2D	
	0,063	**1**	**2**	**4**	**5,6**	**8**	**11,2**	**16**	**FI**
Etendue e			15			15			
Incertitude U	0,3	1	5			5	1		4
V.S.S. + U	1,8	6	20			100	100	100	24
V.S.S.	**1,5**	**5**	**15**			**99**	**100**	**100**	**20**
V.S.I.	**0**	**0**	**0**			**85**	**98**	**100**	
V.S.I. - U	0	0	0			80	97	100	

Partie informative

Résultats de production du 13/05/2024 au 06/07/2025

	f	d/2	d			D	1,4D	2D	
	0,063	**1**	**2**	**4**	**5,6**	**8**	**11,2**	**16**	**FI**
Maximum mesuré	0,3	3	13	36	76	99	100	100	14
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,1	1	3	31	74	100	100	100	
Moyenne Xf	**0,0**	**0**	**1**	**20**	**60**	**97**	**100**	**100**	**12**
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	10	45	93	100	100	
Minimum mesuré	0,0	0	0	1	27	83	100	100	10
Ecart-type	0,1	1	2	8	12	3	0	0	
Nombre de résultats	30	30	30	30	30	30	30	30	11



Autres caractéristiques	
MVR	2,57 Mg/m3 (11/24)
WA_{24}	1,2% (11/24)
Porosité intergranulaire	42% (06/25)
$LA_{6/10}$	13 (11/24)
Argile	0,0% (11/24)
Imp	0,00% (11/24)
Cq	0,00% (11/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,005 (11/24)
AS	0,011 (11/24)
AR	NQ
Na_2O	0,0016% (02/24)
K_2O	0,0011% (02/24)
$Na_2O_{éq}$	0,0023% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG