

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT
Graves non traitées selon NF EN 13285

GNT 0/63 - Tout-venant

Code produit interne : TV01


Appellation normative : GNT 1 type A

Matériau de classe :

- D31 (sol insensible à l'eau) selon NF P 11-300

Caractéristiques de fabrication

	Tamis	% passant
Courbe granulométrique	125	100
	63	78
	31,5	61
	16	39
	8	23
	4	15
	2	13
	1	12
	0,500	12
	0,063	2,0



Coefficient d'unifomité : $C_u = 43$

Teneur en eau moyenne du produit selon NF EN 1097-5 : $W = 2,2 \%$

Propreté selon NF P 94-068 : $VBS = 0,02$

Propreté des fines selon NF EN 933-9 : $MBF = 0,5$

Comportement mécanique : $LA_{10/14} 15$; $Mde_{10/14} 9$

Compacité

Essai Proctor normal	Norme	Résultat	Spécifications
Teneur en eau optimale	NF EN 13286-2	/	
Densité sèche optimale	NF EN 13286-2	/	

Portance

Essai	Norme	Résultat	Spécifications
Indice CBR	NF P 94-078	/	
Indice IPI	NF P 94-078	/	

Perméabilité

Essai	Norme	Résultat	Spécifications
Coefficient K	Formule de Hazen	$3,2E-03 \text{ m/s}$	

Mise en œuvre

Ouvrage : terrassements, plateformes
Epaisseur de couche : entre 30 et 80 cm

Couche : couche de forme
Application : compactage fort